

ГОСТ 1779-83

Группа Л65

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ

Технические условия

Asbestos cords. Specifications

МКС 91.100.60

ОКП 25 7443

Дата введения 1985-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.83 N 4589
3. ВЗАМЕН [ГОСТ 1779-72](#)
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<u>ГОСТ 427-75</u>	4.3
<u>ГОСТ 2226-88</u>	5.2
<u>ГОСТ 2228-81</u>	5.2
<u>ГОСТ 3282-74</u>	5.2
<u>ГОСТ 3560-73</u>	5.2
<u>ГОСТ 7502-98</u>	4.3
<u>ГОСТ 8273-75</u>	5.2
<u>ГОСТ 10354-82</u>	5.2
<u>ГОСТ 12871-93</u>	4.5
<u>ГОСТ 14192-96</u>	5.3
<u>ГОСТ 16272-79</u>	5.2
<u>ГОСТ 17308-88</u>	5.1
<u>ГОСТ 22030-91</u>	4.4, 4.5

ГОСТ 24634-81

5.2а

ГОСТ 29298-92

5.2а

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ИЗДАНИЕ (май 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1989 г. (ИУС 11-89)

Настоящий стандарт распространяется на асbestosевые шнуры, применяемые для теплоизоляции и уплотнения неподвижных деталей машин и аппаратов, изготавляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. В зависимости от назначения asbestosовые шнуры изготавливают трех марок, указанных в табл.1.

Таблица 1

Марка шнура	Наименование	Область применения
ШАОН	Шнур асbestosвый общего назначения	Теплоизоляция и уплотнение соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400 °C. Рабочая среда: газ, пар, вода. Давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см ²)
ШАП	Шнур асbestosвый пуховый	Теплоизоляция в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400°C
ШАГ	Шнур асbestosвый газогенераторный	Уплотнение люков газогенераторных установок при температуре до 400°C. Рабочая среда: газ при давлении до 0,15 МПа (1,5 кгс/см ²)

1.2. По размерам шнуры классифицируют в соответствии с приложением.

Примеры условных обозначений:

Асbestosвый шнур общего назначения диаметром 3 мм:

Шнур asbestosвый ШАОН 3 ГОСТ 1779-83

Шнур марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 80 до 150 ктекс:

Шнур asbestosвый ШАП-01 ГОСТ 1779-83

Шнур марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 151 до 250 ктекс:

Шнур asbestosвый ШАП-02 ГОСТ 1779-83

Для шнуров в тропическом исполнении:

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. АсBESTовые шнУры должны быть изгоФованы в соотвЕтствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. На поверхности шнУров не должно быть поврежденных наружных нитей. Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей.

На поверхности шнУров допускается наличие концов нитей длиной не более 25 мм, образуемых при связывании нитей.

2.3. Результирующая линейная плотность шнУров должна соответствовать нормам, указанным в табл.3.

2.4. Массовая доля влаги не должна превышать 3% для шнУров на основе хлопка и 4,5% для шнУров на основе вискозы.

2.2-2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4а. Массовая доля асBESTового волокна в шнУрах должна быть не менее 78%.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.5. ШнУры марок ШАОН и ШАГ должны быть устойчивыми к изгибу и при испытании не должны расслаиваться и иметь разрывов нитей.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

2.6. ШнУры всех марок для условий тропического климата должны быть изгоФованы из смеси асBESTовых и лавсановых волокон, а шнУр марки ШАП - с применением стеклянной или лавсановой нити.

2.7. (Исключен, Изм. N 1).

Таблица 3*

* Табл.2. (Исключена, Изм. N 1).

Диаметр шнура, мм (справочный)	Результирующая линейная плотность, ктекс, для марок		
	ШАОН	ШАП	ШАГ
0,7	0,6-0,9	-	-
1,0	1,0-1,4	-	-
1,5	1,5-1,9	-	-
2,0	2,0-3,0	-	-
2,5	3,1-4,9	-	-
3,0	5,0-6,6	-	-
4,0	6,7-8,2	-	-
5,0	8,3-15,0	-	-
6,0	15,1-32,0	-	-
8,0	32,1-56,0	-	-
10,0	56,1-79,0	-	80-120
12,0	79,1-110,0	-	-

15,0	110,1-160,0	-	150-280
18,0	160,1-200,0	-	-
20,0	200,1-250,0	-	-
22,0	250,1-290,0	-	-
25,0	290,1-380,0	-	-
-	-	80-150	-
-	-	151-250	-

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Шнуры принимают партиями. Партией считают шнуры одной марки и одного размера, сопровождаемые одним документом о качестве. При этом масса партии шнуроов марок ШАОН и ШАГ диаметром до 2,5 мм включительно должна быть не более 2000 кг, для шнуроов марок ШАОН и ШАГ диаметром более 2,5 мм и для шнуроов марки ШАМ* - не более 5000 кг.

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и марку шнура;
- номер партии;
- размер шнура;
- дату изготовления;
- массу нетто;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты физико-механических испытаний.

3.2. При контроле соответствия шнуроов требованиям настоящего стандарта их проверяют:

- по внешнему виду - 100%;
- по пп.2.3, 2.4, 2.4а, 2.5 - три бухты или бобины от партии.

3.3. При несоответствии результатов испытаний установленным нормам хотя бы по одному из показателей по пп.2.3, 2.4, 2.4а, 2.5 по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии. При несоответствии результатов испытаний на удвоенной выборке установленным нормам партия бракуется окончательно и повторной приемке не подлежит.

3.1-3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний вид шнуроов изготовитель проверяет визуально при намотке шнуроа в бухты или бобины.

4.2. (Исключен, Изм. N 1).

4.3. Для определения результирующей линейной плотности от каждой отобранный по п.3.2 бухты или бобины отрезают по одному образцу. Длина образца для шнуроов диаметром до 2,5 мм включительно должна быть $(10,0 \pm 0,1)$ м, для шнуроов диаметром от 3 до 5 мм - $(1,00 \pm 0,01)$ м, для шнуроов свыше 5 мм и шнуроов марки ШАП - $(0,25 \pm 0,01)$ м. Длину образца определяют металлической измерительной рулеткой с ценой деления 1 мм по [ГОСТ 7502](#) или металлической измерительной линейкой по [ГОСТ 427](#). Образцы не должны иметь пороков внешнего вида.

Образцы предварительно высушивают в сушильном шкафу при температуре $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение $(2,00 \pm 0,25)$ ч и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

Результирующую линейную плотность (T), ктекс, вычисляют по формуле:

$$T = \frac{m}{l},$$

где m - масса образца, г;

l - длина образца, м.

За результат испытания принимают среднеарифметическое всех определений, округленное до первого десятичного знака.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4. Определение массовой доли влаги - по [ГОСТ 22030](#).

Перед испытанием из образцов шнура марки ШАГ удаляют металлическую проволоку.

4.5. Массовую долю асбестового волокна (X), %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{100 - X_1}{100 - X_2} \cdot 100,$$

где X_1 - потери массовой доли при прокаливании шнура, %;

X_2 - потери массовой доли при прокаливании асбеста, %.

Потери массовой доли вещества при прокаливании шнура определяют по [ГОСТ 22030](#), асбеста - в зависимости от месторождения по [ГОСТ 12871](#).

4.6. Для определения устойчивости шнуров к изгибу от каждой отобранный по п.3.2 бухты или бобины отделяют виток, который не должен быть крайним, и, не отрезая его, охватывают им цилиндр диаметром, не более чем в пять раз превышающим диаметр шнура, образуя один виток по периметру цилиндра.

За результат испытания принимается результат испытания каждой бухты или бобины.

Результат испытания должен соответствовать п.2.5.

4.5-4.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Шнуры наматывают на бобины или бухты.

В одной бухте (бобине) шнуров не должно быть более трех отрезков. Длина отрезка должна быть не менее 3 м.

Масса бобины не должна превышать 5 кг. Масса бухты шнура марки ШАОН не должна превышать 60 кг, шнуров марок ШАГ и ШАП - 40 кг.

Каждую бухту перевязывают в двух-трех местах шпагатом по [ГОСТ 17308](#) или другими материалами, обеспечивающими прочность увязки.

5.2. Шнуры упаковывают в оберточную бумагу по [ГОСТ 8273](#) массой 1 м² не менее 80 г, мешочную бумагу по [ГОСТ 2228](#) или пленку полиэтиленовую марок Т, Н по [ГОСТ 10354](#) или поливинилхлоридную марок В, М-40 по [ГОСТ 16272](#) толщиной не менее 0,06 мм.

Допускается упаковывание шнуром в бумажные мешки по [ГОСТ 2226](#).

При транспортировании шнуром пакетами применяют нетканые и другие синтетические упаковочные материалы. Груз закрепляют на поддонах стальной упаковочной лентой по [ГОСТ 3560](#) или стальной проволокой по [ГОСТ 3282](#), или полиолефиновой лентой.

5.1-5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2а. Шнуры марок ШАОН и ШАГ, предназначенные для экспорта, упаковывают в пленку и укладывают в деревянные ящики по [ГОСТ 24634](#) или универсальные контейнеры.

Шнуры марки ШАП упаковывают в бумагу, а затем в мешки из ткани по [ГОСТ 29298](#) или холстопрошивных полотен по нормативно-технической документации.

По требованию внешнеторговой организации применяют другие упаковочные материалы.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

5.3. К каждому упаковочному месту прикрепляют ярлык с указанием:

- товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

- наименования и марки шнуром;
- номера партии;
- штампа службы технического контроля;
- размера шнуром;
- даты изготовления;
- массы нетто;
- обозначения настоящего стандарта.

Транспортная маркировка - по [ГОСТ 14192](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.4. Шнуры перевозят любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.5. Шнуры должны храниться в закрытом помещении.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шнуров требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения шнуров - 10 лет со дня изготовления.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Классификация шнуров по размерам

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Марка шнура	Диаметр шнура, мм	Код ОКП
ШАОН	0,7	25 7443 0109
	1,0	25 7443 0113
	1,5	25 7443 0118
	2,0	25 7443 0125
	2,5	25 7443 0128
	3,0	25 7443 0131
	4,0	25 7443 0135
	5,0	25 7443 0137
	6,0	25 7443 0138
	8,0	25 7443 0142
	10,0	25 7443 0144
	12,0	25 7443 0146
	15,0	25 7443 0149

	18,0	25 7443 0153
	20,0	25 7443 0155
	22,0	25 7443 0157
	25,0	25 7443 0159
ШАП	-	25 7443 0501*
	-	25 7443 0502**
ШАГ	10,0	25 7443 0744
	15,0	25 7443 0749

* Шнур с результирующей линейной плотностью 80-150 ктекс.

** Шнур с результирующей линейной плотностью 151-250 ктекс.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003